TUBO DE REVESTIMIENTO
CASING

FLUENCIA	Kpsi	40	55	55	65	80	80	90	95	95	110	125	80	95	110	140	80	95	95	110
RESISTENCIA	Kpsi	60	75	95	85	95	100	100	105	105	125	135	100	110	125	150	95	105	105	115

D.E.	PESO	DIMENSIONES					PROPIEDADES MECANICAS	GRADO DE ACERO																
		ESP.	D.I.	DRIFT	DRIFT ALT.	AREA TRANS.		API										ALTO COLAPSO				RESISTENTE A LA CORROSION			
pulg	lb/pie	pulg	pulg	pulg	pulg	pulg^2		H40	J55	K55	M65	L80	N80	C90	C95	T95	P110	Q125	TAC80	TAC95	TAC110	TAC140	TRC80	TRC95	TRC95HC	TRC110
7 5/8	33.70	0.430	6.765	6.640		9.720	Colapso psi				5,720	6,560	6,560	7,050	7,280	7,280	7,870		8,310	9,280	10,440	11,610	6,560	7,280	9,290	7,870
							Tensión lbx1000				632	778	778	875	923	923	1,069		778	923	1,069	1,361	778	923	923	1,069
							P. Interna psi				6,410	7,900	7,900	8,880	9,380	9,380	10,860		7,900	9,380	10,860	13,820	7,900	9,380	9,380	10,860
							P. Prueba psi				5,900	7,200	7,200	8,100	8,600	8,600	9,900		7,200	8,600	9,900	10,000	7,200	8,600	8,600	9,900
	39.00	0.500	6.625	6.500		11.192	Colapso psi					8,820	8,820	9,620	10,000	10,000	11,080	12,060	10,110	11,670	13,810	15,250	8,820	10,000	11,680	11,080
							Tensión lbx1000					895	895	1,007	1,063	1,063	1,231	1,399	895	1,063	1,231	1,567	895	1,063	1,063	1,231
							P. Interna psi					9,180	9,180	10,330	10,900	10,900	12,620	14,340	9,180	10,900	12,620	16,070	9,180	10,900	10,900	12,620
							P. Prueba psi					8,400	8,400	9,400	10,000	10,000	10,000	10,000	8,400	10,000	10,000	10,000	8,400	10,000	10,000	10,000
	42.80	0.562	6.501	6.376		12.470	Colapso psi					10,810	10,810	11,890	12,410	12,410	13,930	15,350	11,600	13,790	15,870	18,330	10,810	12,410	13,800	13,930
							Tensión lbx1000					998	998	1,122	1,185	1,185	1,372	1,559	998	1,185	1,372	1,746	998	1,185	1,185	1,372
							P. Interna psi					10,320	10,320	11,610	12,250	12,250	14,190	16,120	10,320	12,250	14,190	18,060	10,320	12,250	12,250	14,190
							P. Prueba psi					9,400	9,400	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,400	10,000	10,000	10,000	9,400	10,000	10,000	10,000
	45.30	0.595	6.435	6.310		13.141	Colapso psi					11,510	11,510	12,950	13,670	13,670	15,440	17,100	12,380	14,910	16,980	19,950	11,510	13,670	14,990	15,440
							Tensión lbx1000					1,051	1,051	1,183	1,248	1,248	1,445	1,643	1,051	1,248	1,445	1,840	1,051	1,248	1,248	1,445
							P. Interna psi					10,920	10,920	12,290	12,970	12,970	15,020	17,070	10,920	12,970	15,020	19,120	10,920	12,970	12,970	15,020
							P. Prueba psi					10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000